



ROAD AKRYL

Rozpúšťadlový jednozložkový akrylátový náter na vodorovné dopravné značenie

Špecifické vlastnosti

- výborná príľnavosť k podkladu
- rýchloschnúci
- dobrá chemická odolnosť
- exteriér aj interiér
- prevedenie mat

VLASTNOSTI VÝROBKU	
	Zložka A
Konzistencia	Tekutá
Farba	Podľa odtieňa
Objemová hmotnosť	Cca 1450 kg/m ³
ÚDAJE PRE POUŽITIE	
Konzistencia hmoty	Tekutá
Doba spracovateľnosti pri 20°C	30 minút
Dovolená teplota nanášania	Od +5 °C do +30 °C
Pochôdzny a pretierateľný	16 - 24 hodín pri 20 °C
Ľahko zaťažiteľný	3 dni pri 20 °C
Plne vytvrdený	7 dní pri 20 °C
Spotreba pri penetrácii	Cca 0,2 – 0,5 kg/m ²

Aplikačné podmienky:

Náter nesmie byť spracovávaný pri teplotách pod +5 °C a nad + 30 °C – minimálna doporučená teplota je +12°C, (pri teplote pod +12°C zvyšuje viskozitu – hustne). Doporučená teplota materiálu pre aplikáciu je + 20 °C a optimálna vlhkosť vzduchu. Počas aplikácie a tvrdnutia nesmie na hmota prísť do styku s vodou ani inými chemickými zložkami.. Teplota podkladu nesmie byť nižšia než +3 °C nad rosným bodom. Aplikačné podmienky musia byť dodržané po celú dobu spracovania až do konečného vytvrdenia.

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý (povysávaný), súdržný, najlepšie prebrúsený alebo otryskaný a bez akýchkoľvek mechanických a organických nečistôt.



Technický list

Pracovný postup:

ROAD AKRYL musí byť spracovaný počas jeho doby spracovateľnosti vhodnou technológiou. Odporúčame aplikovať valčekom alebo striekaním v spotrebe doporučenej výrobcom. Pri aplikácii v interiéri je nutné zaistiť dostatočné vetrenie.

Čistenie náradia:

Použité náradie ihneď po skončení práce umyte riedidlom.

Skladovateľnosť: 24 mesiacov v dobre uzavretých neporušených originálnych nádobách v suchu pri teplote od +10°C do +30°C !!

Aplikácia: valčekom, striekaním

Spotreba: 0,2 – 0,5kg / m²

Balenie: 10kg

Likvidácia odpadu:

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto v obci. Obaly so zbytkom nevytvrdennej hmoty odkladajte na mieste určenom obcou kde sa odkladajú nebezpečné odpady, alebo odovzdajte osobe ktorá má oprávnenie zaobchádzať s nebezpečnými odpadmi. Zostatkový nevytvrdený materiál je možné nechať v nádobe vytvrdnúť a potom ho zlikvidovať ako bežnú stavebnú suť.

Bezpečnostné údaje:

Pri práci je potrebné zaistiť dobrú ventiláciu a použiť ochranné rukavice a okuliare. Podrobné údaje týkajúce sa bezpečného zaobchádzania a ochrany zdravia sú uvedené v bezpečnostnom liste.

POZNÁMKA:

Údaje o vlastnostiach výrobku a jeho spracovanie boli získané laboratórnym meraním a aplikačnými skúškami. Spracovanie výrobku je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym podmienkam

Vyrobené v Českej Republike

DISTRIBÚTOR PRE SR: EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave www.epoxidy.sk

EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave

Tel.: +421 2 65 967 131

Mobil: +421 948 020 994

E-mail: epoxidy@epoxidy.sk

<http://www.epoxidy.sk>