



ROAD PUR

polyuretánová dvojzložková rozpúšťadlová farba na nátery vodorovného dopravného značenia na betón, asfalt, epoxidové povrchy, vhodná pre výrobné a skladové prevádzky

Špecifické vlastnosti

- vysoká odolnosť voči olejom a chemickým látkam
- dvojzložkový
- dobre čistiteľná
- pre interiér i exteriér
- mechanicky odolná
- prevedenie lesk
- dobré mechanické vlastnosti
- stálofarebný a odolný voči poveternostným vplyvom
- dobrá oteruvzdornosť
- dobrá flexibilita a húževnatosť
- pre exteriér, interiér
- vynikajúca prídržnosť
- vhodný najmä pre syntetické povrchy

VLASTNOSTI VÝROBKU	Zložka A	Zložka B
Konzistencia	Tekutá	tekutá
Farba	Podľa odtieňa	Číra
Objemová hmotnosť	Cca 1200 kg/m ³	Cca 1100 kg/m ³
ÚDAJE PRE POUŽITIE		
Miešací pomer	6: 1 váhovo. (6 dielov zložky A a 1 diel zložky B) alebo podľa etikety na obale	
Konzistencia hmoty	Tekutá	
Doba spracovateľnosti pri 20°C	Minimálne 120 minút	
Dovolená teplota nanášania	Od +10 °C do +30 °C	
Pochôdzny a pretierateľný	16 - 24 hodín pri 20 °C	
Ľahko zaťažiteľný	3 dni pri 20 °C	
Plne vytvrdnutý	<u>7 dní pri 20 °C</u>	
Spotreba pri penetrácii	Cca 0,2 – 0,25 kg/m ² pri jednej vrstve	

Aplikačné podmienky:

Náter nesmie byť spracovávaný pri teplotách pod +5 °C a nad + 30 °C – minimálna doporučená teplota je +12°C, (pri teplote pod +12°C zvyšuje viskozitu – hustne). Doporučená teplota materiálu pre aplikáciu je + 20 °C a

EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave

Tel.: +421 2 65 967 131

Mobil: +421 948 020 994

E-mail: epoxy@epoxy.sk

<http://www.epoxy.sk>



Technický list

optimálna vlhkosť vzduchu. Počas aplikácie a tvrdnutia nesmie na hmota prísť do styku s vodou ani inými chemickými zložkami.. Teplota podkladu nesmie byť nižšia než +3 °C nad rosným bodom. Aplikáčne podmienky musia byť dodržané po celú dobu spracovania až do konečného vytvrdnutia.

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý (povysávaný), súdržný, najlepšie prebrúsený alebo otryskaný a bez akýchkoľvek mechanických a organických nečistôt.

Pracovný postup:

ROAD PUR musí byť spracovaný počas jeho doby spracovateľnosti vhodnou technológiou. Do zložky A sa za stáleho miešania pomaly primiešava zložka B (tvrdidlo) v predpísanom pomere. Systém je potreba dôkladne premiešať!!! Hlavne po bokoch – stenách nádoby a na dne nádoby. Na miešanie odporúčame stavebné miešadlo. Nikdy nemiešajte iba paličkou!!!! Hrozí nedostatočné premiešanie a pokazenie celého systému. Po dôkladnom premiešaní obidvoch zložiek (3 – 5min) prelejte zarobenú hmotu do čistej najlepšie novej nádoby. (Je to z toho dôvodu, že môže byť na stenách a na spodku nádoby nenatužená zmes a keby ste ju vyliali na záujmovú plochu tak môžu vzniknúť plochy, ktoré dostatočne nevytvrdnú ale nevytvrdnú vôbec!!) Odporúčame si zarobiť vždy také množstvo hmoty, ktoré dokážeme v priebehu doby spracovateľnosti spracovať!!!! Náter odporúčame nanášať štetcom, valčekom, striekaním

Čistenie náradia:

Použitú náradie ihneď po skončení práce umyte riedidlom.

Skladovateľnosť: 24 mesiacov v dobre uzavretých neporušených originálnych nádobách v suchu pri teplote od +10°C do +30°C !!

Aplikácia: valčekom, štetcom, striekaním

Spotreba: 0,2 – 0,25kg / m²

Balenie: 10kg

Likvidácia odpadu:

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto v obci. Obaly so zbytkom nevytvrdnutej hmoty odkladajte na mieste určenom obcou kde sa odkladajú nebezpečné odpady, alebo odovzdajte osobe ktorá má oprávnenie zaobchádzať s nebezpečnými odpadmi. Zostatkový nevytvrdnutý materiál je možné nechať v nádobe vytvrdnúť a potom ho zlikvidovať ako bežnú stavebnú suť.

Bezpečnostné údaje:

Pri práci je potrebné zaistiť dobrú ventiláciu a použiť ochranné rukavice a okuliare. Podrobné údaje týkajúce sa bezpečného zaobchádzania a ochrany zdravia sú uvedené v bezpečnostnom liste.

POZNÁMKA:

Údaje o vlastnostiach výrobku a jeho spracovanie boli získané laboratórnym meraním a aplikačnými skúškami. Spracovanie výrobku je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym podmienkam

Vyrobené v Českej Republike

DISTRIBÚTOR PRE SR: EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave www.epoxydy.sk

EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave

Tel.: +421 2 65 967 131

Mobil: +421 948 020 994

E-mail: epoxydy@epoxydy.sk

<http://www.epoxydy.sk>